

Datenblatt: Best.Nr.: 100-1000-1000

Patinierflüssigkeit für edelmetallhaltige Kupferlegierungen

Flascheninhalt : 100ml

Eigenschaften:

Färbung: Kupfer - dunkelrotbraun
Shibuichi - grünlich bis grau
Shakudo - schwarz bis dunkel-aubergine/bläulich

Anwendung: Mit Pinsel auf gereinigtes und fettfreies, leicht vorgewärmtes Metall aufbringen oder Färbegut in die Lösung eintauchen.

Einwirkdauer: Kurzzeitiges einwirken bis die gewünschte Färbung erreicht ist, anschließend mit Wasser abspülen.

Sicherheitshinweise:

Reizend Xn



Ätzend



Umweltgefährdend



Aufstreichbare Flüssigkeit mit spezifischem Ammoniakgeruch
Nicht entzündlich;
Wirkt stark alkalisch auf Augen- und Rachenschleimhäute.
Inhalation kann je nach Konzentration zu Husten, Übelkeit, Brechreiz und Kopfschmerzen führen.
Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Gesichtsschutz tragen, für geeignete Entlüftung am Arbeitsplatz sorgen.
Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Deckel fest verschließen.
Kontakt mit Haut/Augen/Kleidung vermeiden.

Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Augenkontakt: Mindestens 15 Minuten mit Wasser spülen.
Augenarzt aufsuchen!

Nach Einatmen: Frischluft. Atemwege freihalten. Ruhe, Wärme, Atemspende, Arzt aufsuchen!

Nach Kleidungskontakt: Verschmutzte Kleidung sofort ausziehen.